

# Millic Comfort

## CECHY PRODUKTU

- 1- składnikowy naturalny olej do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- 83% substancji stałych
- Na bazie oleju sosnowego
- Odpowiedni do dużych powierzchni handlowych
- Łatwy w użyciu i wydajny
- Niska zawartość frakcji stałych, lekko zapachowy

## PRZYGOTOWANIE

Należy wycyklinować podłogi do czystego drewna i upewnić się, że są one całkowicie suche i wolne od zanieczyszczeń. Ostatnie szlifowanie wykonać taśmą szlifierską o granulacji 120 i siatką ścierną o granulacji 100. Pozwoli to uzyskać całkowicie równą powierzchnię o wyrównanym kolorzycie. Należy utrzymać tę samą wilgotność od 40% do 60% a temperaturę pomieszczenia w przedziale od +15C do +25C. Ze względu na efekt barwiący oleju należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w celu sprawdzenia czy jest to oczekiwany i pożądany efekt.

## NAKLADANIE

- Należy nakładać 40-60g na m<sup>2</sup> równo na powierzchni używając kielni lub wałka z krótkim włosiem
- Należy poczekać 15 minut. Po tym czasie, większość podłogi powinna być wciąż pokryta widoczną powłoką oleju. Jeśli nie, należy nałożyć więcej oleju.
- Wcierać olej w podłogę przynajmniej przez 15-20 minut używając mechanicznej polerki(150rpm) i czerwonego pada, Przy typie drzewa wysokochłonnego, np. sosna czy buk, może być potrzebna większa ilość oleju aby otrzymać odpowiednie nasycenie. Do nakładania zaleca się użycie wysokiej jakości 24 mm super pada.
- Należy kontynuować polerowanie za pomocą białego pada dopóki nie będzie żadnych mazów lub kropek.
- Przed ostatecznym polerowaniem odczekaj 3 godziny, ale nie dłużej niż 24 godziny. NIE NALEŻY w tym czasie chodzić po podłodze.
- Ostateczne polerowanie należy przeprowadzić przy użyciu czerwonego pada (ważne!) aby wykończyć olejowaną powierzchnię. Nie dokładać więcej oleju Millic Oil w tym momencie.
- Na końcu należy wypolerować podłogę za pomocą białego pada. Dodanie Arboritec Satin Oil ułatwi polerowanie końcowe i wzmocni odporność mechaniczną podłogi. Zostanie osiągnięty odpowiedni poziom nabłyszczania.
- Pozostaw podłogę na przynajmniej 10 godzin. Nie należy w tym czasie chodzić po powierzchni. **UWAGA:** Nasączone olejem pady i ścierki mogą spowodować samozapłon. Należy je włożyć do wody lub przechowywać w zamkniętym pojemniku. Kielnię i inne narzędzia należy umyć białym spirytusem zanim olej stwardnieje.

## PIELĘGNACJA

Należy czyścić podłogi suchymi metodami, takimi jak przecieranie suchym mopem lub odkurzanie. Można myć na mokro używając płynu w mopie Arboritec Spray Cleaner. Po każdym piątym myciu, powinno zastosować się mydło do podłóg Arboritec Oil Refresher (zmieszane z zimną wodą max 20C) aby odświeżyć podłogi olejowane. Można zapobiec ścieraniu, a podłogi będą dobrze utrzymane dzięki użyciu Satyny do pielęgnacji podłóg olejowanych Arboritec Satin Oil.

## WPLYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Arboritec Millic Comfort nie został sklasyfikowany w przepisach C.H.I.P. Powinno zachować się zwykle środki ostrożności zalecane przy użyciu produktów chemicznych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. W razie kontaktu ze skórą, należy zmyć środek wodą z użyciem mydła. W razie kontaktu z oczami należy środek wypłukać dużą ilością wody. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w materiałach odnośnie ostrożności korzystania z produktu.



## DANE TECHNICZNE

<b>Skład:</b>	Uretanowy olej sosnowy
<b>Zużycie:</b>	1 litr na 15-25m <sup>2</sup> , w zależności od gat. drewna
<b>Substancje stałe</b>	83%
<b>Temp. pracy:</b>	+15+25°C (59-77°F)
<b>Czas schnięcia:</b>	3 do 24 godzin przed ostatnim polerowaniem 10 godzin po ostatnim polerowaniu
<b>Przechowywanie:</b>	Najlepiej przechowywać w nieotwartym pojemniku przez okres 2 lat od daty produkcji w maksymalnej temp. +40C. Po otwarciu pojemnika zawartość może zacząć twardnieć jeśli będzie przechowywana dłuższy czas. Nie jest wrażliwy na mróz. Trzymać z dala od dzieci.
<b>Pakowanie:</b>	5 l metalowe puszk, 120 puszek/600l paleta 1l plastikowa bańka, 6l w opakowaniu, 100 opakowań paleta

Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia. Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych warunkach i mogą ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji i panujących warunków takich jak temperatura, itp. Pozostawiamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez wcześniejszego uprzedzenia. Karta charakterystyki produktu jest dostępna dla profesjonalnych użytkowników na żądanie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Pomoc techniczna:** Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub działem Pomocy technicznej Arboritec, dzwoniąc pod numer: +46 303 56330

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych są jedynie wytycznymi i nie należy ich uznawać za gwarantowane. Użytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy produkt odpowiada planowanemu zastosowaniu i za jego nałożenie. Firma Arboritec może tylko zagwarantować jakość dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości użytkownik może wypróbować produkt, testując go u siebie. Należy upewnić się, czy przed użyciem produktu przeczytano i zrozumiano wszystkie informacje i oznaczenia znajdujące się w jego kartach charakterystyki. Wersja z dnia 13-04-25. Niniejszy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje